

Scheda Tecnica Ceramica Faetano SpA

Collezione: **ESPRESSIONE**

EN 14411:2016 Annex L Required for BIII

Prodotti ceramici per rivestimenti.

Area di Riferimento	Caratteristiche	Normativa	Valori Richiesti		Prestazioni:
Standard Dimensionali	Lunghezza e Larghezza	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Rettilinearità	ISO 10545-2	± 0.3%	± 1.5 mm	Conforme
	Ortogonalità	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Curvatura al Centro	ISO 10545-2	+0.5% -0.3%	+ 2.0 mm -1.5 mm	Conforme
	Curvatura ai Bordi	ISO 10545-2	+0.5% -0.3%	+ 2.0 mm -1.5 mm	Conforme
	Svergolamento	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Spessore	ISO 10545-2	± 10%	± 0.5 mm	Conforme
	Qualità Superficiale	ISO 10545-2	Minimo 95%		Conforme
Standard Meccanici	Assorbimento Acqua	ISO 10545-3	>10%.		Conforme
	Modulo di Rottura	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²		Conforme
	Carico di Rottura	ISO 10545-4	≥ 600 N		Conforme
	Resistenza allo Shock Termico	ISO 10545-9	Passa		Conforme
	Resistenza al Cavillo	ISO 10545-11	Passa		Conforme
	Resistenza attacco Chimico	ISO 10545-13	Minimo classe GB		Conforme
	MOHS	Valore Dichiarato		Mohs ≥5	
Standard di Sicurezza	Standard Internazionali	Resistenza alle Macchie	ISO 10545-14	Minimo classe 3	Conforme
		Resistenza al Fuoco - Rivestimento	EN 13823	Non Richiesto	A1 class (No reaction)
		VOC			No VOC

I Valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati.

I test sono effettuati solo su prodotti di produzione, in prima scelta. I valori di singole produzioni possono variare.

Il Team tecnico di Ceramica del Conca sarà felice di assistervi nel caso di richieste specifiche.