

Fiche Technique Ceramica del Conca SpA

Collection: HMB, MARBLE BOUTIQUE

EN 14411:2016 Annexe G Bla

Zone de référence	Fonctionnalités	Législation	Valeurs requises		Performance:
Normes dimensionnelles	Mesure de la longueur et de la largeur	ISO 10545-2	± 0.6%	± 2.0 mm	Conforme
	Mesure de la rectitude des arêtes	ISO 10545-2	± 0.5%	± 1.5 mm	Conforme
	Mesure de l'orthogonalité	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Mesures de planéité - La courbure du centre	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Mesures de planéité - La courbure des arêtes	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Mesures de planéité - Mesures de voilé	ISO 10545-2	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme
	Mesure d'épaisseur	ISO 10545-2	± 5%	± 0.5 mm	Conforme
	Qualité de surface	ISO 10545-2	Minimum 95%		Conforme
Normes mécaniques	Absorption de l'eau	ISO 10545-3	Maximum 0,5%		~ 0.1%
	Module de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm2		Conforme
	Rupture de la charge	ISO 10545-4	> 1300 N		Conforme
	Résistance aux chocs	ISO 10545-5	Valeur déclarée		~ 0.89 (COR)
	Expansion thermique linéaire	ISO 10545-8	Valeur déclarée		$\alpha = \sim 5.5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Passer		Conforme
	Expansion de l'eau	ISO 10545-10	Valeur déclarée		~ 0.04 mm/m
	Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Passe		Conforme
	Résistance au gel	ISO 10545-12	Passe		Conforme
	Résistance aux attaques chimiques	ISO 10545-13	Classe minimale GB		Conforme
	Abrasion profonde	ISO 10545-6	<175mm3		Conforme
	Mohs	Valeur déclarée		Mohs ≥5	

		Piece d'emploi conseillée				NATURAL: Medium Traffic SHINE: Light Traffic STRUCTURED: High Traffic
Normes de sécurité	Normes internationales	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe minimale 3		Conforme
		Résistance au feu - Sol	EN 13823	Non requis		Classe A1fl (Pas de réaction)
		Résistance au feu - Revêtement	EN 13823	Non requis		Classe A1 (Pas de réaction)
		VoC				Pas de VoC
	Norme de l'UE.	Rampe (D) (Except for Shine)	DIN EN 16165:2023 Annex B	Valeur déclarée	Nat	R10
					Structured	R10
		Rampe pieds nus (D) (Except for Shine)	DIN EN 16165:2023 Annex A	Valeur déclarée	Nat	B
					Structured	B
	Norme de USA	Coefficient dynamique de friction DCOF (Except for Shine)	ANSI A326.3:2022	Valeur déclarée	Nat	DRY: 0,66 WET: 0,51
					Structured	DRY: 0,63 WET: 0,47
	Normes informatiques	BcR tortus Slippery Determination (Except for Shine)	DM 236-89	> 0,40	Nat	DRY: 0,49 WET: 0,63
					Structured	DRY: 0,67 WET: 0,61
	Normes de BS	PENDULUM (Except for Shine)	BS EN 16165:2021 Annex C	Valeur déclarée	Nat	DRY: 62 WET: 42
	Normes de AS	PENDULUM (Except for Shine)	AS 4586:2013	Valeur déclarée	Nat	40 (P3)

Les valeurs revenant une moyenne entre différents tests se sont déclaré les normes de référence dans nos laboratoires et dans les centres d'analyse externes.

Les tests sont effectués uniquement sur produits de production, en premier choix. Les valeurs peuvent varier entre différents lots de production.

L'équipe technique de Ceramica del Conca sera content de vous assistant en cas de demandes spécifiques.